

NATURALE RICICLATA CLASSIC 80gsm – PERMANENTE – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 20/02/2020

Ultima Modifica: 15/03/2022

Revisione: 1

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	183 gsm ± 5%	ISO 536
Spessore totale	204 µm ± 5%	ISO 534

FRONTALE

Carta naturale, ecologica, riciclata.
Ottenua al 100% da fibra riciclata.

Grammatura	80 gsm ± 3	ISO 536
Spessore	104 µm ± 3	ISO 534
Bianco CIE	112 CIE	ISO 11475
Bianco UV	88%	ISO 2470

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo permanente di uso generale, indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, vetro e acciaio.

Peel adhesion	15,7 N/inch ± 2	FINAT1
Shear test	4 h ± 2	FINAT8
Quick stick	13,7 N/inch ± 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft, bianca, monopatinata, siliconata solventless.

Grammatura	85 gsm ± 3	ISO 536
Spessore	87 µm ± 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Frontale: certificato EU Ecolabel, Austrian Ecolabel, Blue Angel. Soddisfa i criteri per EN12281, DIN6738 e ISO 20494.
- Coating adesivo e supporto: soddisfa la Norma EN71-3:2018 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Complesso autoadesivo formato da frontale fabbricato 100% da fibra riciclata.

Idoneo, per pubblicazioni, inserti e copertine, bollettini a carattere ambientale, per etichettatura su materiale di recupero.

Il prodotto è particolarmente indicato per iniziative che contemplano la salvaguardia dell'ambiente non rinunciando alle caratteristiche di un comune complesso autoadesivo.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, indicata per stampa offset

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council® FSC-C107414

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale.
- Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.
- Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

Tutti i prodotti ITALSTICK Soc. Coop. sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità. Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia; spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare impiego. ITALSTICK ITALSTICK Soc. Coop non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per danni accidentali e conseguenti.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione

La presente revisione annulla e sostituisce la precedente.

ITALSTICK Soc. Coop.

via della Stazione, 6

I-41019 Soliera

www.italstick.com

Tel. +39 059 566705

Fax +39 059 565127

info@italstick.com