

## ARGENTO MATT 72gsm – SUPERTACK – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 08/04/2016

Ultima modifica 09/03/2022

Revisione: 1

pag 1/1

### CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	177 gsm ± 6%	ISO 536
Spessore totale	162 µm ± 9%	ISO 534

### FRONTALE

Alluminio argento, finitura matt, laminato a carta..

Grammatura	72 gsm ± 4	ISO 536
Spessore	60 µm ± 6	ISO 534

### ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	16,5 N/inch ± 2	FINAT1
Shear test	4 h ± 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch ± 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

### SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm ± 3	ISO 536
Spessore	87 µm ± 5	ISO 534

### CONFORMITÀ

- Coating adesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 –Adesivi- Soddisfa la Norma EN71-3:2018 “Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi”.
- Supporto: soddisfa la Norma EN71-3:2018 “Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi”.

### APPLICAZIONI

Etichette di qualità superiore.

Etichettatura di lusso per bevande, cosmetici, applicazione nell'industria elettronica e nel packaging di prodotti per la salute e la bellezza.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto

### STAMPABILITÀ

Frontale: laccato con primer per stampa offset. Stampabile con metodo letterpress, litho e silk-screen.

Utilizzare gli inchiostri ad essiccazione rapida.

E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

### SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council® FSC-C107414.

### STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
  - Umidità relativa 45% ÷ 60%
  - Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
  - Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale
- Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

Tutti i prodotti ITALSTICK Soc. Coop. sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità. Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia; spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare impiego. ITALSTICK Soc. Coop. non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per danni accidentali e conseguenti.  
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.  
La presente revisione annulla e sostituisce la precedente.

**ITALSTICK Soc. Coop.**  
via della Stazione, 6  
I-41019 Soliera  
[www.italstick.com](http://www.italstick.com)

Tel. +39 059 566705  
Fax +39 059 565127  
[info@italstick.com](mailto:info@italstick.com)