



**SCHEDA TECNICA**  
**TECHNICAL DATA SHEET**

**Tipo carta:** Modigliani neve  
*Type of paper*

**Grammatura:** 260  
*Basis weight*

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Minimo <i>minimun</i>	Obbiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>maximun</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m <sup>2</sup>	247	260	273	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	345	375	405	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
*Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>*Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	71,5	73,5	***	MCM-078 <i>(ISO 2470)</i>
Assorbimento d'acqua (Cobb <sub>60</sub> ) fronte <i>Water absorption (Cobb<sub>60</sub>) top</i>	g/m <sup>2</sup>	20	25	30	MCM - 011 <i>(ISO 535)</i>
Assorbimento d'acqua (Cobb <sub>60</sub> ) retro <i>Water absorption (Cobb<sub>60</sub>) back</i>	g/m <sup>2</sup>	19	24	29	
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	3,4	4,5	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	1,8	2,4	***	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*