

**Tipo carta:** Modigliani candido  
*Type of paper*

**Grammatura:** 120  
*Basis weight*

| <b>Caratteristiche della carta</b><br><i>Paper properties</i>  | <b>unità</b><br><i>unit</i> | <b>Minimo</b><br><i>minimun</i> | <b>Obiettivo</b><br><i>Target</i> | <b>Massimo</b><br><i>maximun</i> | <b>Metodo</b><br><i>Method</i> |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Grammatura<br><i>Basis weight</i>  | g/m <sup>2</sup>            | 114                             | 120                               | 126                              | MCM-003<br><i>(ISO 536)</i>    |
| Spessore<br><i>Caliper</i>   | µm                          | 158                             | 172                               | 186                              | MCM-004<br><i>(ISO 534)</i>    |
| *Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457)<br><i>*Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>                 | %                           | 71,5                            | 73,5                              | ***                              | MCM-078<br><i>(ISO 2470)</i>   |
| Opacità (fondo carta)<br><i>Opacity (paper backing)</i>  | %                           | 89                              | 92                                | //                               | MCM-078<br><i>(ISO2471-77)</i> |
| Assorbimento d'acqua (Cobb <sub>60</sub> ) fronte<br><i>Water absorption (Cobb<sub>60</sub>) top</i> | g/m <sup>2</sup>            | 20                              | 25                                | 30                               | MCM - 011<br><i>(ISO 535)</i>  |
| Assorbimento d'acqua (Cobb <sub>60</sub> ) retro<br><i>Water absorption (Cobb<sub>60</sub>) back</i> | g/m <sup>2</sup>            | 19                              | 24                                | 29                               |                                |
| Lunghezza di rottura DL<br><i>Breaking lenght MD</i>   | Km                          | 3,9                             | 5,2                               | ***                              | MCM-017<br><i>(ISO 1924)</i>   |
| Lunghezza di rottura DT<br><i>Breaking lenght CD</i>   | Km                          | 2,1                             | 2,8                               | ***                              |                                |

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*