

Tipo carta : **myNotturno**

Grammatura: **250**

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Characteristics of paper</i>	unità <i>unit</i>	Minimo <i>minimum</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>maximum</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	235	250	265	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	284	305	326	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) fronte <i>Water absorption (Cobb₆₀) top</i>	g/m ²	20	25	30	MCM - 011 <i>(ISO 535)</i>
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) retro <i>Water absorption (Cobb₆₀) back</i>	g/m ²	19	24	29	
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking length MD</i>	km	3,3	4,4	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking length CD</i>	km	1,7	2,3	***	
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	143	190	***	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	71	95	***	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*
Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*