

Tipo carta : **myNotturmo**

Grammatura: **450**

Type of paper

Basis weight

| Caratteristiche della carta <i>Characteristics of paper</i> | unità <i>unit</i> | Minimo <i>minimum</i> | Obiettivo <i>Target</i> | Massimo <i>maximum</i> | Metodo <i>Method</i> |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Grammatura <i>Basis weight</i> | g/m ² | 419 | 450 | 481 | MCM-003 <i>(ISO 536)</i> |
| Spessore <i>Caliper</i> | µm | 483 | 525 | 567 | MCM-004 <i>(ISO 534)</i> |
| Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) fronte <i>Water absorption (Cobb₆₀) top</i> | g/m ² | 20 | 25 | 30 | MCM - 011 <i>(ISO 535)</i> |
| Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) retro <i>Water absorption (Cobb₆₀) back</i> | g/m ² | 19 | 24 | 29 | |
| Lunghezza di rottura DL <i>Breaking length MD</i> | km | 2,7 | 3,6 | *** | MCM-017 <i>(ISO 1924)</i> |
| Lunghezza di rottura DT <i>Breaking length CD</i> | km | 1,4 | 1,8 | *** | |

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*
Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*