

Tipo carta - Type of paper : **myAstrosilver 148 1E**

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	110	220	MCM-003 ISO 536
Spessore <i>Caliper</i>	µm	128	258	MCM-004 ISO 534
Lunghezza rottura DL <i>Breaking length MD</i>	km	5,2	***	MCM-017 ISO-1924
Lunghezza rottura DT <i>Breaking length CD</i>	km	2,6	***	
Rigidità Taber DM <i>Stiffness Taber MD</i>	mN	9,5	82	MCM-023 ISO-2493
Rigidità Taber DT <i>Stiffness Taber CD</i>	mN	4,5	39	
Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	75	75	MCM-078 ISO 2470

(1) MCM - Metodo di analisi interno / internal method - I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process - Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

LIMITI DI TOLLERANZA - TOLERANCE LIMITS	100g - 120g	121g - 200g	201g - 400g	> 400g
Grammatura - <i>Basis weight</i>	± 6%	± 6,5 %	± 7 %	± 8 %
Lunghezza di rottura DL - <i>Breaking length MD</i>	± 30 %			
Lunghezza di rottura DT - <i>Breaking length CD</i>	± 30 %			
Rigidità (Taber 15°) DM - <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	-30%			
Rigidità (Taber 15°) DT - <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	-30%			
Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) - <i>Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	- 2			

LIMITI DI TOLLERANZA CARTE GOFFRATE - TOLERANCE LIMITS EMBOSSED PAPER	100g - 300g	> 300g
Spessore - <i>Caliper</i>	± 8 %	± 10 %