

Metamark MD-100B

Vinile digitale ad alta coprenza calandrato 3 anni



Descrizione del prodotto

Metamark MD-100B offre tutti i vantaggi di MD-100, con la caratteristica aggiuntiva di un adesivo pigmentato grigio per offrire una maggiore opacità e impedire di vedere attraverso. Il vinile calandrato con una durata di 3 anni è adatto per le grafiche per esterni a breve e medio termine, inclusi pubblicità, punti vendita e altre applicazioni promozionali. La pellicola da 100 micron facilita la manipolazione del prodotto su pannelli piatti e può essere applicata anche su superfici leggermente curve. La finitura bianco brillante offre un'eccellente riproduzione dei colori con stampanti a solvente, eco-solvente, lattice e UV.

Funzionalità e vantaggi

- Fabbricato nel Regno Unito.
- Supporti promozionali stampati per esterni.
- Sovralaminati abbinati MetaGuard MG-100.
- Garanzia MetaSure® con durata di 3 anni.
- Pellicole MD Series per la migliore qualità di stampa della categoria e un'ampia gamma di colori.
- Per stampa a solvente, eco-solvente, lattice e UV.

Pellicola frontale		Finiture		
Pellicola frontale	PVC calandrato	Finiture disponibili	MD-100B	Bianco lucido
Calibro (ISO 2286-3)	100 micron, nominale		MD-101MB	Bianco opaco
Resistenza alla trazione	50 N/15 mm MD / 48 N/15 mm TD nom.	Presentazione del rotolo		
Estensione alla rottura	180% MD, nominale	Larghezze rotolo	1,37 m / 1,60 m	
Adesivo		Lunghezze rotolo	50 m	
Tipo	Acrilico permanente grigio senza solventi	Durata		
Adesione al vetro 20 min	13 N/25 mm, nominale	Durata di conservazione	1 anno (10-20°C e 50% UR).	
Adesione al vetro 24 ore	20 N/25 mm, nominale	Resistenza agli agenti atmosferici esterni	3 anni (Non stampato). Con esposizione verticale in condizioni nord europee. Fare riferimento alla guida completa alla durata di Metamark.	
Temperatura di applicazione	Da +10°C a +50°C	Classificazione antincendio	Classe B - BS EN 13501-1:2018	
Temperatura di esercizio	Da -20°C a +100°C	Resistenza agli agenti chimici	Pellicola non stampata resistente ad acidi lievi, solventi alifatici, sale e alcali, gasolio, benzina, paraffina, olio idraulico, antigelo. Conforme a REACH e RoHS	
Fodera protettiva		Normative		
Stampa	Semplice			
Peso	140 g/mq, nominale			
Tipo	Carta kraft rivestita di argilla			

Stampa e manipolazione

- Eseguire sempre una stampa di prova preventiva. Assicurarsi di utilizzare i profili e le impostazioni del riscaldatore corretti. Fare riferimento a www.metamark.co.uk.
- Assicurarsi che il materiale abbia raggiunto la temperatura ambiente e una umidità relativa del 50% prima della stampa.
- Non maneggiare la pellicola frontale, assicurarsi che sia priva di polvere e statica.
- La sovralaminazione è consigliata per evitare abrasioni, prolungare la tenuta del colore, oltre a facilitare la manipolazione.
- Il laminato abbinato per MD-100B è MetaGuard MG-100.

Applicazione

- Lasciare asciugare i solventi per un minimo di 24-48 ore prima dell'applicazione del sovralaminato, o al substrato. A seconda delle condizioni di stampa e asciugatura questo tempo può spesso superare le 48 ore. I solventi trattenuti ridurranno i livelli di adesione.
- Si sconsiglia l'utilizzo su superfici a bassa energia come polipropilene.
- Adatto per l'applicazione a secco.
- L'utente deve determinare l'idoneità del substrato.

Garantie MetaSure®

Metamark (UK) Limited garantisce ai propri clienti che le grafiche prodotte utilizzando i supporti e i sovralaminati Metamark rimarranno in buono stato, senza sbiadimento eccessivo o degradazione del colore per la durata specificata per ciascun materiale, se correttamente conservato e applicato in conformità con le modalità descritte nella documentazione tecnica. Se, entro gli anni specificati di normale utilizzo, i supporti o i sovralaminati Metamark diventassero inefficaci per l'utilizzo previsto, Metamark fornirà materiale sufficiente per produrre una nuova marcatura sostitutiva e, a propria discrezione, fornirà un'indennità sotto forma di ulteriore materiale per i costi di sostituzione delle grafiche. In tutti i casi, l'utente è ritenuto pienamente responsabile dello stoccaggio, della lavorazione e dell'applicazione dei materiali non convertiti in conformità con le specifiche tecniche di Metamark. Metamark (UK) Limited non sarà responsabile per eventuali perdite o danni indiretti o consequenziali e non fornirà alcuna indennità contro l'utilizzo improprio, gli incidenti di applicazione, la negligenza, i danni chimici o la riparazione impropria. I dati di cui sopra sono riportati in buona fede, al fine di fornire un'indicazione delle prestazioni del prodotto. Gli acquirenti devono considerare l'idoneità di ciascun prodotto per l'utilizzo previsto e l'acquirente si assume tutti i rischi collegati a tale utilizzo. Il venditore non sarà responsabile per danni superiori al prezzo di acquisto del prodotto, né per danni incidentali o danni consequenziali.

Metamark (UK) Limited

○ Luneside • New Quay Road • Lancaster • LA1 5QP • Tel +44 (0)1524 387140

○ Metamark House • Genesis Business Park • Albert Drive • Woking • GU21 5RW • Tel +44 (0)1483 571111

sales@metamark.co.uk
www.metamark.co.uk