

Tipo carta: myAstroprint White 178 1ER

Grammatura: 280

FSC® certified (FSC-C012975)

*Type of paper*

*Basis weight*

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo <sup>(1)</sup> <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m <sup>2</sup>	262	280	298	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	327	355	***	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	103,0	105,0	***	MCM-078 <i>(ISO 2469)</i>
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	98	130	***	MCM-023
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	44	58	***	<i>(ISO 2493)</i>

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*