

ITALW EMBOSSED JUTA WS – SUPERTACK PLUS – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 11/03/2016
Ultima modifica: 11/04/2022
Revisione: 1
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	192gsm \pm 5%	ISO 536
Spessore totale	221 μ m \pm 6%	ISO 534

FRONTALE

Carta realizzata con fibre di pura cellulosa vergine ECF (Elementary Chlorine Free), gofrata su un lato. Elevato grado di bianco, ottima tenuta, buona resistenza alla piegatura e alla cordonatura.

Umido resistente.

Grammatura	85 gsm \pm 4	ISO 536
Spessore	119 μ m \pm 5	ISO 534

ADESIVO

Adesivo di tipo extra-permanente a base stirene-acrilica in emulsione acquosa, tackificato. Presenta elevato tack iniziale. Idoneo per diverse tipologie di superfici quali carte, cartoni, vetro, acciaio e superfici difficili (p.e. irregolari, apolari, curve...). Particolarmente indicato per applicazioni su bottiglie di vetro, ove sia richiesta una buona tenuta dell'etichetta. Consigliato per applicazioni su superfici fredde e umide, garantisce buona resistenza quando immerso in mix acqua-ghiaccio.

Peel adhesion	16,5 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	4h \pm 2	FINAT8
Quick stick	14,3 N/inch \pm 4	FINAT9
Temp. di applicazione	-10°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+60°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	87 μ m \pm 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Frontale in accordo con Dir.94/62/CE- Packaging and Packaging Waste
- Coating adesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 –Adesivi- In accordo con Regolamento (EU) 10/2011. APEO Free e Phthalate Free.

APPLICAZIONI

Particolarmente indicata per la produzione di etichette di qualità specifiche per uso enologico. L'eccellente resistenza all'acqua rende il complesso idoneo all'etichettatura di bottiglie destinate ad immersione in acqua e ghiaccio. Non consigliata per collarini.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, tipografia, flexo, offset, serigrafia e hot stamping. Si raccomanda di effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Tutti i prodotti ITALSTICK Soc. Coop. sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità. Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia; spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare impiego. ITALSTICK Soc. Coop. non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per danni accidentali e conseguenti.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.

La presente revisione annulla e sostituisce la precedente.

ITALSTICK Soc. Coop.
via della Stazione, 6
I-41019 Soliera
www.italstick.com

Tel. +39 059 566705
Fax +39 059 565127
info@italstick.com