

ITALW LAID BIANCO WS – SUPERTACK PLUS – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 15/03/2018
Ultima modifica 24/03/2022
Revisione: 1
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|-------------------|----------------------|---------|
| Grammatura totale | 187gsm \pm 5% | ISO 536 |
| Spessore totale | 202 μ m \pm 6% | ISO 534 |

FRONTALE

Carta vergata, bianca, trama classica, realizzata con fibre di pura cellulosa ECF (Elementary Chlorine Free) provenienti da foreste correttamente gestite.

Umido resistente, antispappolo, pH neutro.

| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Grammatura | 80 gsm \pm 4 | ISO 536 |
| Spessore | 100 μ m \pm 5 | ISO 534 |

ADESIVO

Adesivo di tipo extra-permanente a base stirene-acrilica in emulsione acquosa, tackificato. Presenta elevato tack iniziale. Idoneo per diverse tipologie di superfici quali carte, cartoni, vetro, acciaio e superfici difficili (p.e. irregolari, apolari, curve...). Particolarmente indicato per applicazioni su bottiglie di vetro, ove sia richiesta una buona tenuta dell'etichetta. Consigliato per applicazioni su superfici fredde e umide, garantisce buona resistenza quando immerso in mix acqua-ghiaccio.

| | | |
|----------------------------|---------------------|--------|
| Peel adhesion | 16,5 N/inch \pm 2 | FINAT1 |
| Shear test | 4 h \pm 2 | FINAT8 |
| Quick stick | 14,3 N/inch \pm 4 | FINAT9 |
| Temp. min. di applicazione | -10°C | |
| Temp. di esercizio | -15°C/+60°C | |

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

| | | |
|------------|--------------------|---------|
| Grammatura | 85 gsm \pm 3 | ISO 536 |
| Spessore | 87 μ m \pm 5 | ISO 534 |

CONFORMITÀ

- Coating adesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 –Adesivi-
In accordo con Regolamento (EU) N°10/2011.
APEO Free e Phthalate Free

APPLICAZIONI

Studiata appositamente per la produzione di etichette di qualità specifiche per l'etichettatura di bottiglie di vino e liquori.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, tipografia, flexo, offset, serigrafia e hot stamping.

Si raccomanda di effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council® FSC-C107414

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Tutti i prodotti ITALSTICK Soc. Coop. sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità. Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia; spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare impiego. ITALSTICK Soc. Coop. non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per danni accidentali e conseguenti.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.

La presente revisione annulla e sostituisce la precedente.

ITALSTICK Soc. Coop.
via della Stazione, 6
I-41019 Soliera
www.italstick.com

Tel. +39 059 566705
Fax +39 059 565127
info@italstick.com