

## Descrizione / Description:

Si contraddistingue per la classica e delicata marcatura "Tradition" su entrambi i lati e l'aspetto molto naturale.

*Characterised by the classic and delicate 'Tradition' marking on both sides and its very natural appearance.*

## Scheda Tecnica / Technical Data Sheet:

Caratteristiche della carta Paper Properties	Unità Unit	Obiettivo Target	Obiettivo Target	Obiettivo Target	Obiettivo Target	Metodo (1) Method
Grammatura Basis weight	g/m <sup>2</sup>	120	170	250	320	MCM-003 ISO 536
Spessore Caliper	µm	160	225	330	430	MCM-004 ISO 534
Lunghezza rottura DL Breaking length MD	km	5,6	5,4	4,6	4,0	MCM-017 ISO-1924
Lunghezza rottura DT Breaking length CD	km	2,8	2,7	2,3	2,1	
Rigidità (Taber 15°) DM Stiffness (Taber 15°) MD	mN	***	***	***	***	MCM-023 ISO-2493
Rigidità (Taber 15°) DT Stiffness (Taber 15°) CD	mN	***	***	***	***	
Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) Brightness ISO (Tappi filter 457)	%	***	***	***	***	MCM-078 ISO 2470

Questo prodotto è realizzato con materiali provenienti da foreste correttamente gestite - certificate FSC®, materiali riciclati e altre fonti controllate.  
This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

(1) MCM - Metodo di analisi interno / internal method

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process

Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

LIMITI DI TOLLERANZA / TOLERANCE LIMITS	100g - 120g	121g - 200g	201g - 400g	> 400g
Grammatura - Basis weight	± 6%	± 6,5%	± 7%	± 8%
Lunghezza di rottura DL - Breaking length MD			± 30%	
Lunghezza di rottura DT - Breaking length CD			± 30%	
Rigidità (Taber 15°) DM - Stiffness (Taber 15°) MD			- 30%	
Rigidità (Taber 15°) DT - Stiffness (Taber 15°) CD			- 30%	
Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) - Brightness ISO (Tappi filter 457)			- 2	
LIMITI DI TOLLERANZA CARTE GOFFRATE / TOLERANCE LIMITS EMBOSSED PAPER	100g - 300g		> 300g	
Spessore - Caliper	± 8%		± 10%	

## Marchi Ecologici / Ecological Safety and Health:



The mark of responsible forestry



Riciclabile o recuperabile sotto forma di energia  
Recyclable or suitable for energy regeneration

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecniche/tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.  
The Company reserves the right to modify the technical/technological characteristics of the product according to market needs.

## **Applicazioni / Applications:**

Carte e cartoncini adatti per Editoria, Cataloghi, Copertine, Biglietti Augurali e Partecipazioni, Menu, Cartellini, Risguardi, Bilanci e Monografie e altre applicazioni che si prestano all'utilizzo di questa carta.

*Paper and cardboard suitable for Publishing, Catalogue, Cover, Greeting Card and Invitation, Menus, Tag, Endorsement, Balance and Monograph and more.*

## **Suggerimenti per la stampa / Printing Suggestions:**

myBohème Tradition è utilizzabile con i principali sistemi di stampa tecniche di nobilitazione: offset con inchiostri tradizionali, offset con inchiostri UV, tipografia, stampa a caldo, rilievo a secco, termografia e serigrafia. Per la stampa offset è consigliato l'uso degli inchiostri UV; in caso di stampa offset con inchiostri tradizionali è necessario impiegare inchiostri ossidativi o specifici per supporti plastici.

È necessario tenere sotto controllo tutte le variabili del processo di stampa, soprattutto la bagnatura, partendo dall'utilizzo di una soluzione tamponata che consenta di ottenere un valore di PH compreso fra 4.8 e 5.5, e un valore di conducibilità compreso fra 800 e 1200 ms. È fondamentale mantenere un buon equilibrio tra bagnatura e inchiostrazione, riducendo al minimo la bagnatura stessa per favorire l'essiccazione e l'ancoraggio dell'inchiostro. Come ulteriore ausilio, si può usare una verniciatura acrilica in linea, con l'accortezza di verificarne il comportamento in pila, utilizzando contemporaneamente una quantità minima di antiscartino. Essendo strettamente dipendenti dalle cariche di inchiostro e dal rispetto delle variabili di processo i tempi di asciugatura sono possono variare.

Non ci sono particolari problemi per la stampa a caldo, se non riconducibili a fatti occasionali di interazione fra i colori più scuri della gamma e particolari tipi di lamine a caldo che in alcuni casi possono dare luogo a fenomeni di ossidazione del foil. È possibile scegliere tra diverse soluzioni per ovviare a tale inconveniente, effettuando gli opportuni test di fattibilità:

- Primer acrilico a tavola piena da spalmatore
- Primer UV da lastra a riserva
- Doppio passaggio di stampa a caldo, utilizzando nel primo passaggio un film trasparente.

È consigliabile effettuare una verifica sull'utilizzo delle colle privilegiando l'impiego di colle poliuretatiche. myBohème Tradition si presta alle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega incollatura e accoppiatura.

Per garantire la resa ottimale in caso di lavorazioni speciali e nobilitazioni elaborate è possibile richiedere una campionatura di myBohème Insize Tradition da destinare a test di stampa.

## **Suggerimenti per la stampa / Printing Suggestions:**

*myBohème Tradition can be used with the main finishing printing systems: offset with traditional inks, offset with UV inks, typography, hot stamping, dry relief, thermography and screen printing.*

*For offset printing, the use of UV inks is recommended; in the case of offset printing with traditional inks it is necessary to use oxidative inks or specific inks for plastic supports.*

*It is necessary to keep all the variables of the printing process under control, especially wetting, starting from the use of a buffered solution that allows obtaining a PH value between 4.8 and 5.5, and a conductivity value between 800 and 1200 ms. It is essential to maintain a good balance between wetting and inking, reducing wetting to a minimum to promote drying and anchoring of the ink. As a further aid, an in-line acrylic coating can be used, taking care to check its behavior in the stack, while simultaneously using a minimum quantity of anti-waste. Since they are strictly dependent on the ink charges and compliance with the process variables, drying times may vary.*

*There are no particular problems for hot stamping, except attributable to occasional interactions between the darkest colors in the range and particular types of hot foil which in some cases can give rise to oxidation phenomena of the foil. It is possible to choose between different solutions to overcome this inconvenience, carrying out the appropriate feasibility tests:*

- *Full board acrylic primer for spreader*
- *UV primer from plate to reserve*
- *Double hot stamping pass, using a transparent film in the first pass.*

*It is advisable to carry out a check on the use of glues, favoring the use of polyurethane glues.*

*myBohème Tradition is suitable for the main packaging processes: cutting, die-cutting, creasing, folding, gluing and lamination.*

*To guarantee optimal performance in the case of special processes and elaborate finishings, it is possible to request a sampling of myBohème Tradition to be used for print tests.*

ISO 9001:2015 Sistema di gestione per la qualità - *Quality Management System*

ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale - *Environmental Management System*

ISO 45001:2018 Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - *Occupational Health and Safety Management System*

ISO 50001:2018 Sistema di gestione dell'energia - *Energy Management System*

BRCGS:Standard Globale per l'imballaggio e i materiali da imballaggio - *Global Standard Packaging Materials - Issue 6 (c/o Cordenons plant)*