

PATINATA GREASE-PROOF 80gsm - SUPERTACK - KRAFT 85gsm

Data di emissione: 17/01/2017

Ultima modifica: 23/03/2022

Revisione: 1

pag. 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|-------------------|----------------------|---------|
| Grammatura totale | 185 gsm \pm 5% | ISO 536 |
| Spessore totale | 176 μ m \pm 7% | ISO 534 |

FRONTALE

Carta patinata, bianca, di pura cellulosa con trattamento specifico per la resistenza ad oli e grassi.

| | | |
|------------|--------------------|---------|
| Grammatura | 80 gsm \pm 4 | ISO 536 |
| Spessore | 74 μ m \pm 4 | ISO 534 |

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

| | | |
|-----------------------|---------------------|--------|
| Peel adhesion | 16,5 N/inch \pm 2 | FINAT1 |
| Shear test | 4 h \pm 2 | FINAT8 |
| Quick stick | 14,4 N/inch \pm 4 | FINAT9 |
| Temp. di applicazione | +5°C/+40°C | |
| Temp. di esercizio | -20°C/+90°C | |

SUPPORTO

Carta clay coated kraft, bianca, monopatinata, siliconata solventless.

| | | |
|------------|--------------------|---------|
| Grammatura | 85 gsm \pm 3 | ISO 536 |
| Spessore | 87 μ m \pm 5 | ISO 534 |

CONFORMITÀ

- Coating adesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 –Adesivi
- Frontale: può essere utilizzato come materiale esterno per imballaggio alimentare.

APPLICAZIONI

Etichette resistenti ad oli e grassi principalmente nel settore alimentare, nell'industria in genere.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con tutti i tradizionali metodi di stampa, flexo e offset, in particolare con l'uso di inchiostri brillanti

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori.

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council® FSC-C107414.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C \div +35°C
- Umidità relativa 45% \div 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale.

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.

Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.