



LAR-0550-07/12

Proprietà	Descrizione	Caratteristiche
Layer frontale in PET	Codice prodotto	LAR-0550-07 / LAR-0550-12
	Fronte	Poli-Etilene Tereftalato (PET) biassiale siliconato autoadesivo
	Spessore - micron	50 ± 5 micron
	Colore frontale	Trasparente con silicone sulla superficie
	Finitura della superficie	83 ÷ 88 Gardner 60°
	Ritiro	≥ 0.8%
	Tensione Superficiale	non per la stampa
	Trasparenza	92÷95%
Adesivo	Tipologia	colla autoadesiva in soluzione acrilica
	Spessore	27~30 micron
	Condizioni di applicazione	8 ÷ 35 °C
	Resistenza alla depellicolazione	≥ 7N/25 mm (GB2792-81 CNS)
	Adesività iniziale	≥ 5 Steel Ball (GB4852-84/CNS)
	Capacità di tenuta	≥ 800 min (GB4854-84 CNS)
Liner	Tipo	PET
	Colore	trasparente
	Spessore	25 ± 2 micron
	Forza di rilascio	0.4~1N/4 cm

Applicazioni	Rendi tutti i tuoi supporti riscrivibili! Puoi laminarlo su qualsiasi supporto stampato per scrivere con una penna/pennarello lavabile, per scrivere e cancellare innumerevoli volte. Durata ed operatività: per applicazioni interne è possibile scrivere e cancellare fino a 5 anni, per applicazioni all'esterno fino a 1 anno. Per evitare aloni si consiglia di rimuovere la scritta almeno una volta al mese.
Stoccaggio	12 mesi in condizioni normali, a una temperatura media di 22 °C (min. 12 °C, max. 32 °C) e ad una umidità relativa al 50-55%.
Norme REACH	In relazione a quanto previsto dal D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, informiamo che nessuna sostanza considerata pericolosa è presente in concentrazione superiore allo 0,1%. Per ulteriori informazioni richiedere copia conforme delle analisi eseguite sulle sostanze prese in esame dal REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals).
Note	<i>Le informazioni si basano su ricerche che l'azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell'uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'utilizzatore finale è tenuto a considerare l'adattabilità e la performance del prodotto in relazione all'uso, assumendosi i rischi che riguardano l'uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali. I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.</i>