

GardaMatt Art

Grammatura	Spessore	Volume	Opacità	Lucido	Rugosità Parker	Bianco CIE D65	Umidità relativa
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2471	ISO 8254-1	ISO 8791-4	ISO 11475	Tappi T502
g/m ²	micron	cm ³ /g	%	%	micron	index	%
90 ± 4%	81 ± 5%	0,90	93,0 ± 2	24 ± 5	2,6 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
100 ± 4%	87 ± 5%	0,87	94,0 ± 2	26 ± 5	2,4 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
115 ± 4%	101 ± 5%	0,88	95,5 ± 2	26 ± 5	2,2 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
135 ± 4%	115 ± 5%	0,85	97,0 ± 2	28 ± 5	1,7 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
150 ± 4%	133 ± 5%	0,89	97,5 ± 2	28 ± 5	1,7 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
170 ± 4%	153 ± 5%	0,90	-	32 ± 5	1,7 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
200 ± 4%	183 ± 5%	0,92	-	32 ± 5	1,8 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
250 ± 4%	242 ± 5%	0,97	-	32 ± 5	1,8 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
300 ± 4%	302 ± 5%	1,01	-	32 ± 5	1,8 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
350 ± 4%	362 ± 5%	1,03	-	34 ± 5	2,0 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7
400 ± 4%	423 ± 5%	1,06	-	34 ± 5	2,0 ± 30%	122 ± 4	50 ± 7

I valori sono soggetti a modifiche senza preavviso