



ADHOC ARCOPRINT

gamma	formato	fibra	grammatura totale		
	50x70	LL	182	381	
	70x100	LC	182	272	381

frontale Carte e cartoncini usomano Premium Quality di pura cellulosa E.C.F. ad elevato grado di bianco. Ottima speratura e pulizia. Eccellente macchinabilità.

caratteristiche tecniche

norma/strumento
unità di misura

grammatura	spessore	bianco	opacità	carico di rottura	
ISO 536	ISO 536	ISO 2470	ISO 2471	ISO 1924	
g/m ²	µm	%	%	KN/m	
				long	trasv
80	100	110	88 ± 2	4,6	2,6
170	210	110	98 ± 2	9,8	4,8
300	375	110	-	14,4	6,5

adesivo Adesivo acrilico modificato in emulsione acquosa, disponibile nei tipi permanente o removibile, entrambi approvati per il contatto indiretto sui prodotti alimentari e per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

caratteristiche tecniche

unità di misura

tack	coesione minima	temperatura di applicazione	temperatura minima di esercizio	temperatura massima di esercizio	
g/25 mm	ore	°C	°C	°C	
SUPERTACK	1200	3	+ 5	- 10	+ 80
REMOVIBILE	300	0,5	+ 5	- 10	+ 80

protettivo Carta bianca monopatinata monosiliconata. L'Adhoc Arcoprint da 381 g è disponibile solo con il protettivo glassine nella versione senza retrotaglio.

caratteristiche tecniche

norma/strumento
unità di misura

grammatura	spessore	opacità	carico di rottura	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m ²	µm	%	N/15 mm	
			long	trasv
85	92	84	70	40
63	56	-	80	40

note Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

Adhoc Arcoprint è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa tradizionali; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura.

indicazioni
generali

La superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa. Buona la resa cromatica e tonale, la carica di inchiostro, il dot gain, ed il contrasto di stampa sono ai livelli più alti che si possono ottenere da supporti non patinati. Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali.

Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltreché alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 18 mesi, mentre per l'adesivo removibile la durata di 1 anno.

shelf life