

Grammatura (gsm)	90	100	120	160	200
Grado di bianco (CIE)	168	168	168	168	168
Spessore (µm)	98	109	125	158	196
Liscio (Bendtsen)	130	140	140	140	135
Formazione (Kajaani index)	110	110	110	110	110
Opacità (%)	min 92	min 95	min 95	min 96	min98
Rigidità (MD/CD)	125/65	165/85	255/145	455/260	700/400

Grammatura (gsm)	250	280	300	350
Grado di bianco (CIE)	168	168	168	168
Spessore (µm)	250	280	300	350
Liscio (Bendtsen)	100	80	75	75
Formazione (Kajaani index)	110	110	110	110
Opacità (%)	min 98	min 98	min 99	min 99
Rigidità (MD/CD)	1060/640	1380/800	1500/940	2150/1300

PRO-DESIGN® è certificata EU Ecolabel
 PRO-DESIGN® è certificata FSC®
 ISO 14001 / Ambientale
 ISO 18001 / OHSAS Health and Safety
 ISO 9001:2000 / Sistemi di qualità
 ISO 9706 / Resistenza all'invecchiamento