



ADHOC FREELIFE VELLUM

gamma formato fibra grammatura totale
50x70 LL 182

frontale Carta di elevata qualità, ottenuti con 55% di pura cellulosa certificata FSC[®], con 40% fibre di riciclo certificate FSC[®] e con 5% fibre di cotone. Disponibile nel colore White.

caratteristiche tecniche
norma/strumento
unità di misura

grammatura	spessore	bianco*	opacità	carico di rottura	
ISO 536	ISO 536	ISO 2470	ISO 2471	ISO 1924	
g/m ²	µm	%	%	Kg/15 mm	
				long	trasv
80	104	87	89	5,2	2,4

adesivo Adesivo acrilico permanente modificato in emulsione acquosa. Approvato per il contatto indiretto sui prodotti alimentari e per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

caratteristiche tecniche
unità di misura

tack	coesione minima	temperatura di applicazione	temperatura minima di esercizio	temperatura massima di esercizio	
g/25 mm	ore	°C	°C	°C	
SUPERTACK	1200	3	+ 5	- 10	+ 80

protettivo Carta bianca monopatinata monosiliconata, disponibile solo in scatola, nella versione senza retrotaglio

caratteristiche tecniche
norma/strumento
unità di misura

grammatura	spessore	opacità	carico di rottura	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m ²	µm	%	N/15 mm	
			long	trasv
85	92	84	70	40

note Vista la rilevante presenza di riciclo nell'impasto del frontale, possono verificarsi lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche punto di sporco, tra una produzione ed un'altra. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

Adhoc Freelifelife Vellum è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Indicato per la realizzazione di etichette di qualità, specialmente per il settore enologico.

utilizzi

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa tradizionali; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura. La superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa. Buona la resa cromatica e tonale. Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali. Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

indicazioni
generali

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltreché alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 18 mesi.

shelf life