

4023

LINER

SUPPORTO

ADESIVO

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

TEMPERATURA DI
SERVIZIO

TEMPERATURA
BREVI PASSAGGI

IMPORTANTE

DATA:

Carta bisiliconata avana da 90 g/m².

Tela di cotone.

Hot melt trasparente a base di gomme sintetiche rimovibile.

Posa di moquette negli stand fieristici.

Pur avendo un tack elevato, necessario per l'aggrappaggio alla moquette ed ai diversi pavimenti, il nastro si rimuove senza lasciare tracce di adesivo sul pavimento. Il supporto ha una buona conformabilità sulle superfici e, pur avendo una buona resistenza alla lacerazione, si può strappare con le mani.



ALLUNGAMENTO	5 %	AFERA 4005
CARICO DI ROTTURA	38 N/cm	AFERA 4004
PEEL 180°	closed 8,0 N/cm open 5,5 N/cm	PSTC 1/AFERA 4001
STATIC SHEAR	closed >1 h open >1 h	FTM 8 su acciaio
ROLLING BALL TACK	closed <3,5 cm open <3,5 cm	PSTC 6
SPESSORE	330 μ	PSTC 33
SPESSORE LINER	80 μ	PSTC 33

MIN 10 °C **MAX** 30 °C

MIN -10 °C **MAX** 50 °C

MIN -20 °C **MAX** 65 °C

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati non sono da considerarsi un capitolato od una specifica. I dati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. I dati potrebbero essere cambiati senza preavviso – richiedeteci le schede per avere l'ultimo aggiornamento. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio. I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti/consigli.

01/01/05



UNI-EN ISO 9001-2000 Cert. n°1098