

## VELLUM 70gsm – SUPERTACK – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 28/10/2019

Ultima Modifica: 29/10/2020

Revisione: 1

pag 1/1

### CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	175 gsm $\pm$ 5%	ISO 536
Spessore totale	168 $\mu$ m $\pm$ 7%	ISO 534

### FRONTALE

Carta tipo naturale, bianca, liscia, satinata

Grammatura	70 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	66 $\mu$ m $\pm$ 4	ISO 534

### ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	16,5 N/inch $\pm$ 2	FINAT1
Shear test	4 h $\pm$ 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch $\pm$ 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

### SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	87 $\mu$ m $\pm$ 5	ISO 534

### CONFORMITÀ

- Coating adesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 – Adesivi,; soddisfa la Norma EN71-3:2018 “Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi”.
- Supporto: soddisfa la Norma EN71-8:2013 “Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi”.

### APPLICAZIONI

Etichettatura industriale, informazioni e di prodotto, ecc..

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l' idoneità del prodotto

### STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa.

Indicato per stampa laser, ink-jet, thermal transfer.

Si consiglia di effettuare prove di stampa preliminari.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

### SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council® FSC-C107414

### STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

Tutti i prodotti ITALSTICK Soc. Coop. sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità. Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia; spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare impiego. ITALSTICK Soc. Coop. non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per danni accidentali e conseguenti.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.

La presente revisione annulla e sostituisce la precedente.

**ITALSTICK Soc. Coop.**

via della Stazione, 6

I-41019 Soliera

www.italstick.com

Tel. +39 059 566705

Fax +39 059 565127

info@italstick.com