


<b>INFORMAZIONI GENERALI</b> 	PVC free
	Resistenza alle alte temperature
	Alta stabilità
	Maggiore resistenza alle aggressioni meccaniche
	Ottima adesione dell'inchiostro per una resa cromatica eccellente

ELEMENTO	DESCRIZIONE	NORMA	UNITA	VALORE
PRODOTTO	Tipo di materiale			Film in PET anti graffio
	Spessore		µm	275
	Peso		g/m <sup>2</sup>	610
	Tolleranza spessore			±2%
	Colore			Bianco opaco
	Codice			PET-WW275-4833AS
	Formati disponibili		cm	48*33
	Carico di snervamento	metodo interno	m <sup>2</sup> /kg	2,6
	Resistenza alla trazione MD	ASTM-D882	kg/cm <sup>2</sup>	1700
	Resistenza alla trazione TD	ASTM-D882	kg/cm <sup>2</sup>	1800
	Allungamento alla rottura MD	ASTM-D882	%	180
	Allungamento alla rottura TD	ASTM-D882	%	140

<b>APPLICAZIONI</b>	Fascette descrittive di prodotti, menu, roll up da banco, biglietti e carte da visita, posters
<b>STAMPABILITÀ</b>	<b>Toner:</b> adatto a tutti i tipi di toner, sia per stampa laser che stampa led. <b>Serigrafia:</b> con tutti gli inchiostri della serie. <b>Offset:</b> predisposto per offset classico e digitale UV.
<b>STOCCAGGIO</b>	24 mesi in condizioni normali e ad una temperatura media di 22 °C (min. 15 °C, max. 30 °C) e umidità relativa di 40 - 60%. Il materiale deve essere conservato nelle proprie scatole e non esposto al sole.
<b>Norme di sicurezza</b>	Il prodotto è conforme alle norme europee in termini di sicurezza, inquinamento e ambiente.
<b>NOTE</b>	<i>Le informazioni si basano su ricerche che l'azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell'uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'utilizzatore finale è tenuto a considerare l'adattabilità e la performance del prodotto in relazione all'uso, assumendosi i rischi che riguardano l'uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali. I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.</i>